

Technisches Merkblatt

## HENSOGRUND 1966 E

Lösemittelhaltige Grundierung  
für HENSOTHERM® Stahlbrandschutz-Beschichtungssysteme

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einkomponentig
- Schnelltrocknend
- Freibewitterung möglich

### PRODUKTDATEN

#### HENSOGRUND 1966 E

**Farbton:** Rotbraun, matt | **Gebindegrößen:** 6 kg, 13 kg und 25 kg in Einwegbinde

**Vorbereitung:** gut aufrühren

**Verdünnung und/oder Reinigung** mit HENSOTHERM® V45

**Haltbarkeit:** 12 Monate in geschlossenem Originalbinde bei Raumtemperatur in trockenen Räumen gelagert

#### HENSOGRUND 1966 E / Richtwerte (theoretische Werte ohne Verluste)

<b>Dichte (g/ml)</b> 1,44	<b>Ergiebigkeit (m<sup>2</sup>/kg)</b> 8,3–5,2	<b>Festkörpervolumen (%)</b> 46
<b>Verbrauch (kg/m<sup>2</sup>)</b> 0,120–0,190	<b>Nassschichtdicke (µm)</b> 90–130	<b>Trockenschichtdicke (µm)</b> 40–60

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Empfehlung bei Temperaturen von ca. +20 °C



Airless



Rollen / Streichen

<b>Düsengröße (inch)</b>	<b>0,013</b>	-
<b>Materialdruck (bar)</b>	<b>150–250</b>	-
<b>TSD* je Arbeitsgang (µm)</b>	<b>60–80</b>	<b>40–60</b>
<b>Verdünnungszugabe (%)</b>	<b>3–5</b>	<b>0</b>


\*TSD = Trockenschichtdicke

#### Freibewitterung

Ab 60µm Trockenschichtdicke: bis zu 3 Monate

Ab 80µm Trockenschichtdicke: bis zu 6 Monate

Grundierte Profile müssen auf Beschädigungen und Trockenschichtdicke geprüft und ggfs. überarbeitet werden.

Aushärtungszeit bei 60 µm TSD		Umgebungstemperatur +20 °C
 Staubtrocken: Überarbeitbar mit sich selbst: Überarbeitbar mit HENSOTHERM®:		nach ca. 1 Stunde
		nach ca. 24 Stunden
		nach 24 Stunden
Jede Schicht muss bis zum nächsten Arbeitsgang / zur Überarbeitung durchgetrocknet sein (Fingernagelhärte)!		

## HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG

### Oberflächenvorbereitung

#### Stahlflächen

- Strahlen nach Sa 2,5 gemäß DIN EN ISO 12944-4, Rauheitsgrad fein / medium, gemäß DIN EN ISO 8503-1
- Haftungsmindernde Substanzen entfernen, z.B. Reinigen, Waschen

#### Vor der Überarbeitung mit HENSOTHERM®

Vor Applikation der HENSOTHERM® Brandschutzbeschichtung müssen alle haftungsmindernden Substanzen vollständig entfernt werden. Bei einer längeren Standzeit der beschichteten Profile und bei einer späteren Anwendung im Außenbereich und/oder erhöhter Feuchtigkeit, müssen diese durch Sweep-Strahlen vollständig entfernt werden; ggfs. Anpassung der Trockenschichtdicke (TSD).

**Hinweis zur Trocknungszeit:** Bei Trockenschichtdicken (TSD)  $\geq 100 \mu\text{m}$  und niedrigen Temperaturen, verlängert sich die Trocknungszeit für die Überarbeitung mit HENSOTHERM®.



**Luft- und Untergrundtemperaturen:** Optimal bei +15 °C bis +25 °C, nicht unter +10 °C, nicht über +30 °C  
 Während der Applikation muss die Oberflächentemperatur der zu beschichtenden Bauteile um mindestens +5 °C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen!



**Relative Luftfeuchtigkeit** max. 80 %

## BESCHICHTUNGSSYSTEME

	Produkte
<b>Grundierung</b>	HENSOGRUND 1966 E
<b>Dämmschichtbildner (DSB)</b>	HENSOTHERM® 410 KS, HENSOTHERM® 421 KS, HENSOTHERM® 310 KS, HENSOTHERM® 320 KS
<b>Überzugslacke</b> je nach System	HENSOTOP SB, HENSOTOP WB, HENSOTOP 2K PU (in RAL-, DB-, NSC-Farbtönen oder nach individuellem Farbmuster lieferbar)

## ARBEITSSICHERHEIT



Bei der Verarbeitung von HENSOTHERM® 1966 E sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten. **Giscode: BS60**

Die vorstehenden Informationen entsprechen dem letzten Stand unserer technischen Prüfungen und Erfahrungen bei der Verwendung dieses Produktes. Der Käufer/Anwender ist dadurch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Materialien in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Aus der Verwendung dieses Produktes zu anderen Zwecken oder in anderer als der hier beschriebenen Weise ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, können aus dadurch entstandenen Schäden keine rechtlichen Ansprüche gegen uns erhoben werden. Da wir keinen Einfluss auf die Objektbedingungen und die unterschiedlichen Faktoren haben, die die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Informationen, noch aus einer mündlichen Beratung durch einen unserer Mitarbeiter begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen ([www.rudolf-hensel.de/aggb](http://www.rudolf-hensel.de/aggb)). Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, anzufordern bei der Rudolf Hensel GmbH oder herunter zu laden unter [www.rudolf-hensel.de](http://www.rudolf-hensel.de). © Rudolf Hensel GmbH 04/19

## RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11  
 21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 40 72 10 62-10  
 Fax +49 40 72 10 62-52

E-Mail: [kontakt@rudolf-hensel.de](mailto:kontakt@rudolf-hensel.de)  
 Internet: [www.rudolf-hensel.de](http://www.rudolf-hensel.de)

